



ESQ GR -0,50 + 0,20 mm

Granül Kuvars / Granulated Quartz

1. KİMYASAL ANALİZ / CHEMICAL ANALYSIS

KİMYASAL ANALİZ		
A.Z. (LoI)	(%)	0,15 ± 0,01
SiO ₂	(%)	99,30 ± 0,50
Al ₂ O ₃	(%)	0,30 ± 0,20
Fe ₂ O ₃	(%)	0,02 ± 0,01
TiO ₂	(%)	0,02 ± 0,01
CaO	(%)	0,02 ± 0,01
MgO	(%)	0,02 ± 0,01
Na ₂ O	(%)	0,15 ± 0,05
K ₂ O	(%)	0,04 ± 0,02

XRF - X-Işını Floresans / X-Ray Fluorescence (PANalytical Axios Max)- Akredite analiz-Accredited Analysis

2.GRANÜL BOYUTU / GRANULE SIZE

+ 0,425 mm= max %30

- 0,212 mm= max %7

3.RUTUBET / MOISTURE

Max. % 0,2

4. PAKETLEME / PACKAGING

Bigbag

Yukarıda sunulan veriler, uzun süreli analiz sonuçlarının ortalama değerleridir, yalnızca genel bilgi vermesi amacıyla sunulmaktadır. / The information presented above is based on long term average values, and is given for guidance only.

Alse Kimya Mineral San. Tic. Ltd. Şti..

75. yıl mahallesi Emko Sanayi Sitesi C5 Blok No:2 Odunpazarı ESKİŞEHİR / TURKEY

e-mail: info@alsekimyamineral.com Web: www.alsekimyamineral.com

Tel: + 90 222 228 12 14 Faks : + 90 222 228 12 16