



## Standart Mikronize Kuvars / Standard Micronized Quartz

### 1. KİMYASAL ANALİZ / CHEMICAL ANALYSIS

KİMYASAL ANALİZ		
A.Z. (Lol)	(%)	0,20 ± 0,01
SiO <sub>2</sub>	(%)	99,00 ± 0,50
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	(%)	0,40 ± 0,20
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	(%)	0,03 ± 0,02
TiO <sub>2</sub>	(%)	0,02 ± 0,01
CaO	(%)	0,02 ± 0,01
MgO	(%)	0,02 ± 0,01
Na <sub>2</sub> O	(%)	0,10 ± 0,05
K <sub>2</sub> O	(%)	0,02 ± 0,01

XRF - X-Işını Floresans / X-Ray Fluorescence (PANalytical Axios Max)- Akredite analiz-Accredited Analysis

### 2.TANE BOYUTU / PARTICLE SIZE

$$D_{90} = 50,0 \pm 2,0 \mu\text{m}$$

Lazer Difraktometre / LaserDiffractometer (Malvern Mastersizer 3000)

### 3.RUTUBET / MOISTURE

Max. % 0,3

### 4. PAKETLEME / PACKAGING

Bigbag, Kraft Torba (Craft Paper Bag)

*Yukarıda sunulan veriler, uzun süreli analiz sonuçlarının ortalama değerleridir, yalnızca genel bilgi vermesi amacıyla sunulmaktadır. / The information presented above is based on long term average values, and is given for guidance only.*

**Alse Kimya Mineral San. Tic. Ltd. Şti..**

75. yıl mahallesi Emko Sanayi Sitesi C5 Blok No:2 Odunpazarı ESKİŞEHİR / TURKEY

e-mail: info@alsekimyamineral.com Web: www.alsekimyamineral.com

Tel: + 90 222 228 12 14 Faks : + 90 222 228 12 16